

# EVOLUTION PRO

9



## SATIN +

Peinture acrylique monocouche  
en phase aqueuse d'aspect satiné

### QUALITÉS DOMINANTES :



- MONOCOUCHE
- OPAQUE ET BLANCHE
- SANS ODEUR
- LESSIVABLE



### DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

#### TRAVAUX :

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : À l'intérieur.

DESTINATION : Murs et plafonds. Recommandé dans toutes les pièces de l'habitation.

### DÉFINITION :

Produit en phase aqueuse  
d'aspect satiné, à base de  
copolymères acryliques.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES :

#### CONDITIONNEMENTS :

7 kg - 20 kg

#### TEINTES : Livré en BLANC

#### RENDEMENT :

8 m<sup>2</sup>/kg et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

### APPLICATION

#### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Toiles de verre.
- Boiseries.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Porter des équipements de protection individuels (gants, lunettes).

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

#### NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS :

Conformément aux règles de l'art, les fonds doivent être sains, secs et cohésifs, débarrassés de toutes poussières, saletés, dépôts gras, de cire, de moisissures, matières pulvérulentes ou écaillantes. Rebouchage des trous avant l'impression. Enduisage si nécessaire, suivi d'un ponçage et d'un dépoussiérage.

#### MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau, immédiatement après usage.

#### DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
- En couche d'impression : 0 à 5 %.
- En couche de finition : prêt à l'emploi.

#### TEMPS DE SÉCHAGE : (T = 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 6 h.