EVOLUTION PRO

MARIUS DUFOUR PEINTURES

SATIN +

Peinture acrylique monocouche en phase aqueuse d'aspect satiné

QUALITÉS DOMINANTES :

- MONOCOUCHE
- OPAQUE ET BLANCHE
- SANS ODEUR
- LESSIVABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

-1g/l COV

DÉFINITION :

Produit en phase aqueuse d'aspect satiné, à base de copolymères acryliques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- **CONDITIONNEMENTS :** 7 kg - 20 kg
- **TEINTES :** Livré en BLANC
- **RENDEMENT :** 8 m²/kg et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX :
Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : À l'intérieur.

DESTINATION : Murs et plafonds. Recommandé dans toutes les pièces de l'habitation.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :
- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Toiles de verre.
- Boiseries.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

PRÉCATIONS D'EMPLOI :
Porter des équipements de protection individuels (gants, lunettes).

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS :
Conformément aux règles de l'art, les fonds doivent être sains, secs et cohésifs, débarrassés de toutes poussières, saletés, dépôts gras, de cire, de moisissures, matières pulvérulentes ou écaillantes. Rebouchage des trous avant l'impression. Enduisage si nécessaire, suivi d'un ponçage et d'un dépoussiérage.

MATÉRIEL :
- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU
- Brosse et rouleau :
- En couche d'impression : 0 à 5 %.
- En couche de finition : prêt à l'emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE : *(T = 23°C et HR = 50 %)*
- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 6 h.

PEINTURES MARIUS DUFOUR - 185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE - Tél : 04 91 43 90 23 - Fax : 04 91 27 00 55 - contact@mariusdufour.fr - www.mariusdufour.fr

EVOLUTION PRO

SATIN +

Peinture acrylique monocouche en phase aqueuse d'aspect satiné

MODE D'APPLICATION

MODE D'APPLICATION :	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	
			D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT	D'ASPECT MAT
IMPRESSION [1]	SOUS-COUCHE EVOLUTION PRO			EVOLUTION PRO SATIN + dilué
FINITION [2]	1 couche EVOLUTION PRO SATIN+			

[1] Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).
[2] Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt). Selon la qualité des fonds ou le changement de teinte demandé, une 2ème couche de finition peut être nécessaire. Il est impératif de consulter les Fiches Techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET RÈGLEMENTAIRES

APTITUDE À L'USAGE :
NF EN 13300 :
- Résistance à l'abrasion humide : classe 1.

FD T30-805 :
- Apporte une couleur uniforme au support.
- Stabilité de la couleur (non jaunissant).

IDENTIFICATION :
Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – $7b_2$.

PRÉSENTATION EN POT : Onctueux.

ASPECT DU FEUIL :
- Satin.
- Indice de Brillant à 60° = 20.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE :
1,24 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC :
- En poids : 49,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 36,6 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR :
Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION :
12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ :
Contrôle réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifiés ISO 9001 (2015) et ISO 14001(2015).

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE :
Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ :
Accessible sur le site quickfds.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR :
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV :
(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :
Valeur limite UE, cat. A/a : 30 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

- **Durée de vie :** bon fonctionnement du revêtement, exécuté selon les préconisations d'emploi du système, de 2 ans minimum, dans des conditions d'entretien normales, pour une durée de vie jusqu'à 5 ans, en fonction des subjectiles, de leur exposition et de leur environnement et qui peut être prolongée en entretenant/rénovant le revêtement.
- **Entretien d'aspect du revêtement :** lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge.
- **Entretien ou rénovation du revêtement :** avec le produit d'origine.
- **Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus :** nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- **Traitement des déchets :** emballages et résidus traitables comme déchets banals de chantier non dangereux (sauf impressions en phase solvant). A déposer en déchetterie spécialisée.
- **Codification selon décision 2014/955/UE :** 08 01 12

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI :
Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour emploi approprié dans le respect des normes et règlementations applicables au produit. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Mise à jour du 19/04/2022